

## 新安DJ-A3-8900防火密封胶

发布日期/Issued  
2024/08/29

## 新安DJ-A3-8900防火密封胶

## 1 简述

- 新安DJ-A3-8900防火密封胶是一种单组份，脱脲型室温固化，特别为建筑防火密封开发的密封胶。

## 2 主要特征

- 优异的防火性能，达到A3级别；
- 优异的阻燃性能，达到FV-0级别；
- 固化后在-40~150℃范围内仍保持良好的弹性；
- 与其它中性硅酮耐候胶有良好的相容性；
- 与大多数基材具有良好的粘接性。

## 3 主要用途

- 幕墙层间防火隔断、防烟密封；
- 各类防火门窗装配的阻燃密封；
- 其它各类建筑接缝的防火密封。

## 4 运输，安全及储存注意事项

- 产品安全信息不包括产品的具体使用指导。
- 使用前，请仔细阅读产品的使用说明和产品安全数据表，以及产品包装上的指示说明，（用户若需要详细的安全信息，请向销售办事处索取材料安全数据表）。
- 新安DJ-A3-8900防火密封胶应储存于阴凉干燥处，27℃条件下，储存期12个月。
- 超过储存期的密封胶并不意味着密封胶不能再使用。因此，在这种情况下，使用前必须重新检测，以确保密封胶的品质可以达到使用需求。

## 5 包装 PACKAGING

- 500 mL软支包装。

## 6 典型数据 TYPICAL PROPERTY DATA

项目	指标值	实测值	测试方法	
下垂度	垂直/mm	≤3	0	GB/T 13477
	水平	无变形	无变形	GB/T 13477
表干时间/min	≤180	5-30	GB/T 13477	
挤出性/(mL/min)	≥30	30-90	GB/T 13477	
拉伸强度/MPa	-	≥0.5	GB/T 13477	
防火等级	-	DJ-A3	GB/T 23864	
阻燃等级	-	FV-0	GB/T 24267	

- 上述表中所列物性数据仅供参考，若需要货物的检验报告，请向销售办事处索取。

## 新安DJ-A3-8900防火密封胶

发布日期/Issued  
2024/08/29

### 7 工业使用说明 For industrial use notes:

- ◆ 使用者有义务在对将使用的浙江新安化工集团股份有限公司产品的适用范围以及使用用途做了解。
- ◆ 请勿将浙江新安化工集团股份有限公司产品用作移植或注入人体用途。
- ◆ 由于检测生产条件不同, 我们不能保证我们双方能得到同样的测试结果, 建议使用者以自己的检测条件下的出的检测数据作为使用性能参考。
- ◆ 以上任何性能数据以及适用建议, 只是对浙江新安化工集团股份有限公司产品使用性能的一个使用参考, 而不是浙江新安化工集团股份有限公司产品在特定应用下的有效性或通用性的担保。
- ◆ 我们保留变更产品参数的权利, 若有任何改动, 不另行通知。

### 有关技术、质量或产品安全问题, 请联系

#### For technical, quality or product safety questions, please contact:

新安集团, 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号

WYNCA GROUP, NO.1 XINAN BUILDING, JIANGBING MIDDLE ROAD, JIANDE,  
ZHEJIANG, P.R.CHINA

[www.wynca.com](http://www.wynca.com) Tel: (+86) 0571-64715105