# 胶享悦A80醇型厨卫防霉密封胶

## 1 简述

- 胶享悦A80醇型厨卫防霉密封胶是一种透明单组份，烷氧基固化，高性能防霉硅酮密封胶。

## 2 主要特征

- 100%纯有机硅材料组成；
- 与大多数基材具有良好的粘接性；
- 在5~40℃范围内具有良好的挤出性；
- 固化后在-40~100℃范围内可以保持良好的弹性；
- 与其它醇型硅酮密封胶有良好的相容性；
- 防霉抗菌，通过国内防霉测试标准0级防霉认定（GB/T 1741-2007）。

## 3 主要用途

- 厨房水槽、台面，卫浴马桶、淋浴房、台盆、踢脚线等多种场合的防水、防霉密封。

## 4 运输，安全及储存注意事项

- 产品安全信息不包括产品的具体使用指导。
- 使用前，请仔细阅读产品的使用说明和产品安全数据表，以及产品包装上的指示说明，（用户若需要详细的安全信息，请向销售办事处索取材料安全数据表）。
- 胶享悦A80醇型厨卫防霉密封胶应储存于阴凉干燥处，27℃条件下，储存期为12个月。
- 超过储存期的密封胶并不意味密封胶不能再使用。因此，在这种情况下，使用前必须重新检测，以确保密封胶的品质可以达到使用需求。

## 5 包装 PACKAGING

- 300 mL硬管支装。

## 6 典型数据 TYPICAL PROPERTY DATA

| 项目 | | 指标值 | 实测值 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 下垂度 | 垂直/mm | ≤3 | ≤3 | GB/T 13477 |
| | 水平 | 无变形 | 无变形 | GB/T 13477 |
| 表干时间/min | | ≤180 | 2-15 | GB/T 13477 |
| 挤出性/（mL/min） | | ≥30 | ≥40 | GB/T 13477 |
| 固化速率/（mm/24h） | | - | 3-4 | GB/T 13477 |
| 拉伸强度/MPa | | - | ≥0.4 | GB/T 13477 |
| 扯断伸长率/% | | - | ≥80 | GB/T 13477 |

- 上述表中所列物性数据仅供参考，若需要货物的检验报告,请向销售办事处索取。

## 7 工业使用说明 For industrial use notes：

◆使用者有义务在对将使用的浙江新安化工集团股份有限公司产品的适用范围以及使用用途做了解。

◆请毋将浙江新安化工集团股份有限公司产品用作移植或注入人体用途。

◆由于检测生产条件不同，我们不能保证我们双方能得到同样的测试结果，建议使用者以自己的检测条件下的出的检测数据作为使用性能参考。

◆以上任何性能数据以及适用建议，只是对浙江新安化工集团股份有限公司产品使用性能的一个使用参考，而不是浙江新安化工集团股份有限公司产品在特定应用下的有效性或通用性的担保。

◆我们保留变更产品参数的权利，若有任何改动，不另行通知。

**有关技术、质量或产品安全问题，请联系**

**For technical, quality or product safety questions, please contact:**

新安集团，浙江省建德市江滨中路新安大厦1号

WYNCA GROUP, NO.1 XINAN BUILDING, JIANGBING MIDDLE ROAD, JIANDE, ZHEJIANG, P.R.CHINA

www.wynca.com TeL: (+86) 0571-64715105