



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号: 2023ML008



检 验 报 告

受检单位 浙江新安化工集团股份有限公司

样品名称 新安1700硅烷改性密封胶

委托单位 浙江新安化工集团股份有限公司

检验类别 型式检验

中国建材检验认证集团苏州有限公司

国家防水与节水材料产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心



二〇二四年二月十九日



注 意 事 项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 本报告涂改、部分复制无效。
3. 本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。
4. 对本检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。
5. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构本部地址：江苏省苏州市工业园区娄葑和顺路1号

常熟基地地址：江苏省常熟市辛庄长发路2号

同里基地地址：江苏省苏州市吴江区同里镇北联村吴江现代农业示范园区中心路5号门

检验机构监督电话：0512-65334008

检验机构业务电话：0512-65332019 或 65332034

检验机构邮编：215122

检验机构监督邮箱：GLB@ctcsz.com

检验机构业务邮箱：65332019@163.com

检验机构网址：www.ctcsz.com

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2023ML008

共3页第1页

样品名称	新安1700硅烷改性密封胶	规格类型	300mL 白色 I-N-20LM
受检单位	浙江新安化工集团股份有限公司	配合比	/
生产单位	浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	商 标	新安
委托单位	浙江新安化工集团股份有限公司	生产日期	/
委托单位地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号	批 号	2023112101
以上信息及样品由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	型式检验	到样日期	2023-12-01
样品状态	膏状物，完好	检验开始日期	2023-12-01
样品数量	6支	检验结束日期	2024-02-19
判定依据	JC/T 881-2017《混凝土接缝用建筑密封胶》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检 验 结 论	样品经检验，所检项目符合JC/T 881-2017《混凝土接缝用建筑密封胶》标准规定的I-N-20LM要求。以下空白		
备 注	(此处空白)		

批准：王 坤

审核：[Signature]

主检：沈 华

检 验 报 告

报告编号：2023ML008

共3页第2页

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	外观	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.2
2	流动性	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.3
3	表干时间	GB/T 13477.5-2002 《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》
4	挤出性	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.5
5	弹性恢复率	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.7
6	拉伸模量	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.8
7	定伸粘结性	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.9
8	浸水后定伸粘结性	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.10
9	冷拉-热压后粘结性	JC/T 881-2017 《混凝土接缝用建筑密封胶》 6.12
10	质量损失	GB/T 13477.19-2017 《建筑密封材料试验方法 第19部分：质量与体积变化的测定》
	本页以下空白	
备注	(此处空白)	

检 验 报 告

报告编号: 2023ML008

共3页第3页

序号	检 验 项 目			指 标	检 验 结 果	单 项 评 定
1	外观			细腻、均匀膏状物或粘稠液体，不应有气泡、结皮或凝胶	细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶	合格
2	流动性	下垂度 mm	垂直	≤3	0	合格
3	表干时间，h			≤24	1.3	合格
4	挤出性，mL/min			≥150	463	合格
5	弹性恢复率，%			≥60	85	合格
6	拉伸模量，MPa	23℃	≤0.4 和 ≤0.6	0.4	0.5	合格
		-20℃				
7	定伸粘结性			无破坏	无破坏	合格
8	浸水后定伸粘结性			无破坏	无破坏	合格
9	冷拉—热压后粘结性			无破坏	无破坏	合格
10	质量损失，%			≤8	0.8	合格
	以下空白					
备注	试验基材为：水泥砂浆板M1。 按委托单位要求基材涂敷委托单位提供的EP-05底漆。					

————— 本报告结束 —————