




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417



报告编号: 2024MA223

检 验 报 告

受检单位 浙江新安化工集团股份有限公司

样品名称 筑之品150中性硅酮密封胶

委托单位 浙江新安化工集团股份有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司
国家防水与节水材料产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心



二〇二四年三月六日

注 意 事 项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 本报告涂改、部分复制无效。
3. 本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。
4. 对本检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。
5. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构地址：苏州市广济路 282 号

抗风揭、锚栓拉剪、孔洞封堵水气密检测实验基地：常熟辛庄镇长发路 2 号

耐根穿刺性能检测实验基地：吴江区同里镇北联村江苏省吴江现代农业示范园区中心路 5 号门

维卡软化温度、热变形温度、臭氧老化、抗风揭检测实验基地：苏州工业园区娄葑和顺路 1 号

检验机构监督电话(含区号)：0512-65566587

检验机构业务电话(含区号)：0512-65332034 或 65332019 或 65566595

检验机构传 真(含区号)：0512-65574008

检验机构邮 编：215008

检验机构监督邮箱：office@ctcsz.com

检验机构业务邮箱：65332019@163.com

检验机构网 址：www.ctcsz.com

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2024MA223

共3页第1页

样品名称	筑之品150中性硅酮密封胶	规格类型	750g SR- I -F-20HM
受检单位	浙江新安化工集团股份有限公司	配 合 比	/
生产单位	浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	商 标	新安
委托单位	浙江新安化工集团股份有限公司	生产日期	/
委托单位地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号	批 号	2024011001
以上信息及样品由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2024-01-24
样品状态	膏状物，完好	检验开始日期	2024-01-24
样品数量	5支	检验结束日期	2024-03-06
判定依据	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检 验 结 论	样品经检验，所检项目符合GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》标准规定的SR- I -F-20HM要求。以下空白 签发日期：二〇二四年三月六日		
备注	(此处空白)		

批准:

王润

审核:

吴俊

主检:

熊强



检 验 报 告

报告编号：2024MA223

共3页第2页

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	外观	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.2
2	下垂度	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.4
3	表干时间	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.5
4	挤出性	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.6
5	拉伸模量	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.9
6	定伸粘结性	GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》6.10
	本页以下空白	
备注	表干时间项目采用B法试验。	

检 验 报 告

报告编号：2024MA223

共3页第3页

序号	检 验 项 目		指 标	检 验 结 果	单项评定
1	外观		细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮或凝胶	细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶	合格
2	下垂度，mm	垂直	≤3	0	合格
3	表干时间，h		≤3	0.7	合格
4	挤出性，mL/min		≥150	1042	合格
5	拉伸模量 MPa	23℃	>0.4 或 >0.6	0.7	合格
		-20℃		/	
6	定伸粘结性		无破坏	无破坏	合格
	以下空白				
备注	试验基材为：玻璃、阳极氧化铝板。				

本报告结束