

# 有机硅三防胶

## CtgSil 5148

### 一、产品概述

CtgSil 5148 有机硅三防胶是一款流淌型、单组份脱醇型有机硅 RTV 胶，适用于线路板、电子元器件等密封保护。

### 二、产品特性

- 1、单组份 RTV 脱醇固化无腐蚀；
- 2、半透明、自流平、表干快；
- 3、优异的介电性能；
- 4、符合 RoHS/REACH。

### 三、性能指标

固化前（温度 23±2°C、相对湿度 50±5%）			
测试项目	单位	参考标准	测试结果
外观	——	目测	淡黄色半透明流淌液体
粘度	mPa·s	GB/T 2794	21000
密度	g/cm <sup>3</sup>	GB/T 13477.2	1.00
表干时间	min	GB/T 13477.5	9
固化后（温度 23±2°C、相对湿度 50±5%，固化 7 天）			
测试项目	单位	参考标准	测试结果
硬度（Shore A）	——	GB/T 531.1	24
拉伸强度	MPa	GB/T 528	0.8
断裂伸长率	%		120
击穿电压强度	kV/mm	GB/T 1695	21
体积电阻率	Ω·cm	GB/T 1692	1.1×10 <sup>15</sup>

# 有机硅三防胶

## CtgSil 5148

### 四、应用领域

- 1、电子元器件、线路板、传感器仪器仪表的密封保护；
- 2、LED 灯条的密封保护；
- 3、电源模块、新能源电池模块的密封保护。

### 五、施工方法

- 1、用适当的溶剂，例如酒精、丙酮、甲乙酮等，彻底清洁底材表面；
- 2、在已经预处理过的表面涂上三防胶；
- 3、施工场所应保持有良好的通风；
- 4、置于儿童不能接触的地方；
- 5、如眼睛不慎接触未固化的密封胶，立即用清水冲洗并求助医生。

### 六、包装规格

- 1、2.6 升/支装；4 支/箱；
- 2、300 毫升 /支（PE 塑料管），24 支/箱。

### 七、储存及运输

- 1、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输；
- 2、储存于阴凉干燥处，保质期 6 个月。

### 八、有限保证信息

此处提供的信息与我们的实践经验一致。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为安全、有效并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。本产品资料不能被视为完整的资料，本公司对此不承担任何义务，同时也不对第三方提出的索赔要求负任何义务。