

有机硅粘接胶 AdheSil 3155

序列号 **FR**

一、产品概述

有机硅粘接胶 AdheSil 3155FR 是一款流淌型单组份中性有机硅 RTV 粘接、密封胶，适用于高温条件下的粘接、密封。

二、产品特性

- 1、单组份脱脲型固化；
- 2、流平性好，适用于耐高温填缝密封场合
- 3、耐热性能优异，-40-250℃保持弹性；
- 4、符合 RoHS/REACH。

三、性能指

固化前（温度 23±2℃、相对湿度 50±5%）			
测试项目	单位	参考标准	典型值
外观	——	目测	红色流淌液体
粘度	mpa.s	GB/T 2794	9800
表干时间	min	GB/T 13477.5	15
固化后（温度 23±2℃、相对湿度 50±5%，固化 7 天）			
测试项目	单位	参考标准	测试结果
硬度（Shore A）	——	GB/T 531.1	25
拉伸强度	MPa	GB/T 528	1.0
断裂伸长率	%		150
击穿电压强度	kV/mm	GB/T 1695	20
体积电阻率	Ω·cm	GB/T 1692	8.0×10^{14}

注：1、采用设备型号：BROOKFIELD DV-II+Pro，测试条件：温度（25±2）℃，7 号转子

有机硅粘接胶 AdheSil 3155

序列号 **FR**

四、应用领域

- 1、用于高温条件下的的粘接、密封如空气过滤器、电熨斗、电烤箱；
- 2、用于电子元器件、线路板、传感器仪器仪表的粘接、密封；

五、施工方法

- 1、用适当的溶剂，例如酒精、丙酮等，彻底清洁底材表面；
- 2、根据不同应用场合，将包装尖嘴切到合适的尺寸；
- 3、在已经预处理过的表面涂上密封胶，然后迅速盖上需要粘合的另一面；
- 4、施工场所应保持良好的通风；
- 5、如眼睛不慎接触未固化的密封胶，立即用清水冲洗并求助医生。

六、包装规格

- 1、2.4 千克/支，4 支/箱；
- 2、300 毫升/支，24 支/箱。
- 3、18 千克/桶

七、储存及运输

- 1、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输；
- 2、在阴凉干燥处，可密封储存 6 个月。

八、有限保证信息

此处提供的信息与我们的实践经验一致。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为安全、有效并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。本产品资料不能被视为完整的资料，本公司对此不承担任何义务，同时也不对第三方提出的索赔要求负任何义务。